XM FireLine

ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Посейдон-300

80% ХЛОПОК / 19% ПОЛИЭСТЕР / 1% АС

300 гр./м² / САРЖА 2/2

Название	Посейдон-300
Плотность	300 гр./м² ± 5%
Состав	80% Хлопок, 19% Полиэстер, 1% Антистатик
Ширина	150 см
Переплетение	Саржа 2/2
Отделка/Покрытие	Огнестойкая
Использование	Куртки сварщиков, брюки, комбинезоны
Рекомендации по уходу	

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Огнестойкость	EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1,C1,E3, F1 EN ISO 11611:2015 Class 1
Электрическая дуга	IEC 61482-1-1 ATPV 11,8 cal/cm2, HAF 78% ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV 12 cal/cm2, HAF 77%
Антистатичность	EN 1149-5 (1149-3 method 2)
Мультириск	EN 13034 (type 6 and PB [6] equipment)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

		основа	уток
Разрывная нагрузка, Н	BS EN ISO 13934-1:1999	1500 N	700 N
Раздирная нагрузка, Н	BS EN ISO 13937-2:2000	40 N	30 N
Усадка (макс.)	ISO 5077-ISO 15797	3%	
Износостойкость	ISO 12947-2:1999	28, 300 rubs	
Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2001	4	

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА

			Светлый	Средний	Темный	Спец. цвета
			Orange, Yellow	Green, Grey, Royal Box	Dark Navy, Navy, Royal Blue	Black
Устойчивость к стирке Method E2S (95°C)	ISO 105-C06	Изменение цвета	4-5	4-5	4-5	4-5
		окрашивание полиэстера	3-4	4	2-3	2-3
		окрашивание хлопка	4	4-5	4	3-4
Устойчивость к трению	ISO 105-X12:1995	влажное	3-4	3-4	2-3	2-3
		сухое	4-5	4-5	3	3-4
Устойчивость к выцветанию	ISO 105-B02		3	3-4	3-4	4

XM Textiles Asia

Office 2402-2403, 24-th Floor, Zhongyi International Business Building,
1833 Zhongshan North Road, Zip 200061, Shanghai, China
+86 (21) 5240-1156,

XM Textiles Казахстан

050016 Казахстан, Алматы, ул. Лобачевского д. 40.
Tel: +7-727-312-38-70; Mob: +7-777-127-85-75; +7-777-226-5-226
info@xmtextiles.com; www.xmtextiles.com