



Название	Эко-190
Плотность	190 ± 5 гр./м ²
Состав	80% Полиэстер , 20% Хлопок
Ширина	150 ± 2,5 см
Переплетение	Саржа 2/1
Отделка/Покрытие	ВО
Использование	спецодежда куртки, брюки и рабочий комбинезон
Рекомендации по уходу	

Физические свойства

			по основе	по утку	
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1800	410	
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	63	39	
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%	
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 60 000		
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4		
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010			
			Изменение цвета	4-5	
			Окрашивание	4-5	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013			
			Изменение цвета	4-5	
			Окрашивание	4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001			
			в сухом состоянии	4-5	
			в мокром состоянии	4-5	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4		

XM Textiles Asia

Office 2402-2403, 24-th Floor, Zhongyi International Business Building,
1833 Zhongshan North Road, Zip 200061, Shanghai, China
+86 (21) 5240-1156,

XM Textiles Казахстан

050016 Казахстан, Алматы, ул. Лобачевского д. 40.
Tel: +7-727-312-38-70; Mob: +7-777-127-85-75; +7-777-226-5-226
info@xmtextiles.com; www.xmtextiles.com