



Название	Юнитек-240
Плотность	235 ± 5 гр./м <sup>2</sup>
Состав	65% Полиэстер / 35% Хлопок
Ширина	150 ± 2,5 см
Переплетение	Саржа 3/1
Отделка/Покрытие	ВО
Использование	спецодежда куртки, брюки и рабочий комбинезон
Рекомендации по уходу	

## Физические свойства

			по основе	по утку	
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1300	800	
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	40	40	
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%	
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 30 000		
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4		
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010			
			Изменение цвета	4-5	
			Окрашивание	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013			
			Изменение цвета	4-5	
			Окрашивание	4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001			
			в сухом состоянии	3-4	
			в мокром состоянии	2-3	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4		

### XM Textiles Asia

Office 2402-2403, 24-th Floor, Zhongyi International Business Building,  
1833 Zhongshan North Road, Zip 200061, Shanghai, China  
+86 (21) 5240-1156,

### XM Textiles Казахстан

050016 Казахстан, Алматы, ул. Лобачевского д. 40.  
Tel: +7-727-312-38-70; Mob: +7-777-127-85-75; +7-777-226-5-226  
info@xmtextiles.com; www.xmtextiles.com