


# Армитек-220

65% ПОЛИЭСТЕР / 35% ХЛОПОК

220 г/м<sup>2</sup> / РИП-СТОП



Название	Армитек-220
Плотность	220 ± 3% г/м <sup>2</sup>
Состав	65% Полиэстер, 35% Хлопок
Ширина	150 ± 2,5 см
Переплетение	Рип-стоп
Отделка/Покрытие	ВО
Использование	рабочая одежда
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1600	450
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	32	20
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 10 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	2000	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4	
	Окрашивание		4	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		3-4	
	в мокром состоянии		3-4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

