

# Барьер

100% ПОЛИЭСТЕР

55 г/м<sup>2</sup> / ПОЛОТНО 1/1



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Название              | Барьер  |
| Плотность             | 55 ± 2 г/м <sup>2</sup>   |
| Состав                | 100% Полиэстер  |
| Ширина                | 150 ± 2 см  |
| Переплетение          | Плотняное 1/1   |
| Отделка/Покрытие      | Каландрирование   |
| Использование         | Ткань для рабочей одежды  |
| Рекомендации по уходу |  |

|   |  | по основе        | по утку       |
|---|--|------------------|---------------|
| 1 | Сопротивления раздвижке нитей в шве текстильных изделий, Н | ISO 13936-1      | 130 >200      |
| 2 | Усадка (макс.)   | ISO 5077         | ≤ 3.0% ≤ 3.0% |
| 3 | Износостойкость  | ISO 12947-2      | > 40 000      |
| 5 | Устойчивость окраски при стирке 40° С, (мин.)              | ISO 105-C06:2010 |               |
|   | Изменение цвета  | ISO 105-C06:2010 | 4-5           |
| 6 | Устойчивость окраски к поту, (мин.)                        | ISO 105 E04      |               |
|   | Изменение цвета  |                  | 4-5           |
|   | Окрашивание  |                  | 4-5           |
| 7 | Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)                   | ISO 105 X12      |               |
|   | в сухом состоянии  |                  | 4-5           |
|   | в мокром состоянии   |                  | 3-4           |
| 8 | Устойчивость окраски к свету                               | ISO 105-B02:2013 | > 4           |

