

# Дьюспо Бондинг

100% ПОЛИЭСТЕР

185 г/м<sup>2</sup> / ПОЛОТНО 1/1



Название	Дьюспо Бондинг
Плотность	185 ± 5 г/м <sup>2</sup>
Состав	100% Полиэстер
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Плотняное 1/1
Отделка/Покрытие	ВО
Использование	спецодежда, пуховики, куртки, комбинезоны, плащи, головные уборы
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	850	NA
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	35	27
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Устойчивость цвета к окрашиванию хлопка	ISO 105-C06:2010	4	
	Устойчивость цвета к окрашиванию полиэстера	ISO 105-C06:2010	4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4	
	Окрашивание		4	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4-5	
	в мокром состоянии		4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

