

Кордура-320

100% ПОЛИЭСТЕР

320 г/м² / ПОЛОТНО 1/1



| | |
|-----------------------|---|
| Название | Кордура-320 |
| Плотность | 320 ± 5 г/м ² |
| Состав | 100% Полиэстер |
| Ширина | 150 ± 2 см |
| Переплетение | Плотняное 1/1 |
| Отделка/Покрытие | ВО, ПУ 1000 |
| Использование | Ткань для рабочей одежды, куртки, брюки |
| Рекомендации по уходу |  |

| | | | по основе | по утку |
|---|---|------------------|-----------|---------|
| 1 | Разрывная нагрузка, Н | ISO 13934-1:2013 | 3000 | 1600 |
| 2 | Раздирная нагрузка, Н | ISO 13937-2:2000 | 140 | 110 |
| 3 | Усадка (макс.) | ISO 6330:2000 | 3.0% | 3.0% |
| 4 | Износостойкость | ISO 12947-2:2002 | > 180 000 | |
| 5 | Устойчивость к образованию катышков | ISO 12945-2:2000 | 4 | |
| 6 | Устойчивость окраски при стирке 40° С, (мин.) | ISO 105-C06:2010 | | |
| | Изменение цвета | ISO 105-C06:2010 | 4-5 | |
| | Окрашивание | ISO 105-C06:2010 | 4-5 | |
| 7 | Устойчивость окраски к поту, (мин.) | ISO 105-E04:2013 | | |
| | Изменение цвета | | 4-5 | |
| | Окрашивание | | 4-5 | |
| 8 | Устойчивость окраски к истиранию, (мин.) | ISO 105-X12:2003 | | |
| | в сухом состоянии | | 4-5 | |
| | в мокром состоянии | | 4-5 | |
| 9 | Устойчивость окраски к свету | ISO 105-B02:2013 | > 4 | |

