

# Прима-160 Стрейч

53% ХЛОПОК / 44% ПОЛИЭСТЕР / 3% СПАНДЕКС

160 г/м<sup>2</sup> / САРЖА 2/1



Название	Прима -160 Стрейч
Плотность	160 ± 5 г/м <sup>2</sup>
Состав	53% Хлопок, 44% Полиэстер, 3% Спандекс
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Саржа 2/1
Отделка/Покрытие	Ворсованная поверхность (Пич-Скин)
Использование	ХореКа униформа
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1100	310
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	25	21
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Устойчивость цвета к окрашиванию хлопка	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Устойчивость цвета к окрашиванию полиэстера	ISO 105-C06:2010	4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4-5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4-5	
	в мокром состоянии		2	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	4	

