

Протек-240

65% ПОЛИЭСТЕР / 35% ХЛОПОК

240 г/м² / САРЖА 2/1



Название	Протек-240
Плотность	240 ± 5 г/м ²
Состав	65% Полиэстер / 35% Хлопок
Ширина	150 см
Переплетение	Саржа 2/1
Отделка/Покрытие	ВО
Использование	спецодежда куртки, брюки и рабочий комбинезон
Рекомендации по уходу	    

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1800	1000
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	45	45
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 50 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° C, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4-5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		3-4	
	в мокром состоянии		2-3	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

