

Рекорд-240

65% ПОЛИЭСТЕР / 35% ХЛОПОК

235 г/м² / САРЖА 2/1



| | |
|-----------------------|---|
| Название | Рекорд-240 |
| Плотность | 235 ± 5 г/м ² |
| Состав | 65% Полиэстер, 35% Хлопок |
| Ширина | 150 ± 2 см |
| Переплетение | Саржа 2/1 |
| Отделка/Покрытие | MBO |
| Использование | спецодежда куртки, брюки и рабочий комбинезон |
| Рекомендации по уходу |      |

| | | | по основе | по утку |
|---|---|------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Разрывная нагрузка, Н | ISO 13934-1:2013 | 1380 | 500 |
| 2 | Раздирная нагрузка, Н | ISO 13937-3:2000 | 35 | 25 |
| 3 | Усадка (макс.) | ISO 6330:2000 | 3.0% | 3.0% |
| 4 | Износостойкость | ISO 12947-2:2002 | > 40 000 | |
| 5 | Устойчивость к образованию катышков | ISO 12945-2:2000 | 3 (после 2000 циклов) | |
| 6 | Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.) | ISO 105-C06:2010 | | |
| | Изменение цвета | ISO 105-C06:2010 | 4 | |
| | Устойчивость цвета к окрашиванию хлопка | ISO 105-C06:2010 | 3-4 | |
| | Устойчивость цвета к окрашиванию полиэстера | ISO 105-C06:2010 | 3-4 | |
| 7 | Устойчивость окраски к поту, (мин.) | ISO 105-E04:2013 | | |
| | Изменение цвета | | 4 | |
| | Окрашивание | | 4 | |
| 8 | Устойчивость окраски к истиранию, (мин.) | ISO 105-X12:2001 | | |
| | в сухом состоянии | | 4 | |
| | в мокром состоянии | | 3-4 | |
| 9 | Устойчивость окраски к свету | ISO 105-B02:2013 | > 4 | |

