



Рекорд-260 К-80

65% ПОЛИЭСТЕР / 35% ХЛОПОК

260 г/м² / САРЖА 2/1 / МВО+КЦЗ



Название	Рекорд-260 К-80
Плотность	260 ± 5 г/м ²
Состав	65% Полиэстер, 35% Хлопок
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Саржа 2/1
Отделка/Покрытие	МВО+КЦЗ
Использование	спецодежда куртки, брюки и рабочий комбинезон
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1680	735
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	42	37
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	3 (после 2000 циклов)	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Устойчивость цвета к окрашиванию хлопка	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Устойчивость цвета к окрашиванию полиэстера	ISO 105-C06:2010	4-5	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4	
	Окрашивание		4	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4-5	
	в мокром состоянии		4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	



ткани для рабочей одежды